CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL CARACTERISTICS

	51051	**51046**
Composition *Composition*	**PVC : 81% polyester Molleton : 19%**	**PVC : 84.5% polyester Molleton : 15.5%**
Poids *Weight*	**$420^{\pm 20}$g/m^2**	**$520^{\pm 20}$g/m^2**
Epaisseur *Thickness*	**$8/10^{\pm 1/10}$**	**$10/10^{\pm 1/10}$**
Laize *width*	**140 cm**	**140 cm**
Longueur des pieces *Roll length*	**Standard 35-50ml**	**Standard 35-40ml**
Allongement à la Rupture Longitudinale *Elongation at Break*	**= 80% ISO 1421**	**= 90% ISO 1421**
Allongement à la Rupture Transversale *Elongation at Break*	**= 65% ISO 1421**	**= 74% ISO 1421**
Force de Rupture Longitudinale *Tear resistance*	**>= 580N ISO 1421**	**>= 700N ISO 1421**
Force de Rupture Transversale *Tear resistance*	**>= 1050N ISO 1421**	**>= 1150N ISO 1421**
Résistance à l'abrasion *Abrasion Résistance*	**BON à 120 000cycles ISO 12947-2 MARTINDALE**	**BON à 120 000cycles ISO 12947-2 MARTINDALE**

N.B. Ces valeurs sont données à titre d'indication. / *These data are provided as information*